



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЙ GRAND LINE

	Solano	Granite	Quarzit	Quarzit Lite	Velur®20	Safari	Полиэстер
Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм)	200	55	55	25	35	35	25
Стойкость к ультрафиолету	RUV4	RUV4	RUV4	RUV3	RUV3	RUV2	RUV2
Прочность покрытия при обратном ударе (Дж)	20	18	18	18	18	15	15
Защитный слой покрытия	ZA 265	Zn 275	ZA 265	ZA 265	ZA 265	Zn 275	Zn 275
Минимальный радиус изгиба (Т)*	0,5	0,5-1	0,5-1	0,5-1	0,5-1	1	1-1,5
Водный туман (не менее часов)	1500	1500	1500	<1000	>1000	500-1000	500-1000
Солевой туман	Отлично	Отлично	Отлично	Отлично	Хорошо	Хорошо	Удовл.
Адгезия (баллы)**	0	0	0	0	0	0	0
Поверхность	Гладкая, глянцевая, с тиснением	Гладкая, глянцевая	Гладкая, глянцевая	Гладкая, матовая	Матовая, текстурированная	Матовая, текстурированная	Гладкая, глянцевая
Гарантия на сквозную коррозию	50 лет	35 лет	35 лет	30 лет	20 лет	20 лет	20 лет
Гарантия на внешний вид	25 лет	20 лет	20 лет	15 лет	10 лет	10 лет	10 лет

*наилучший показатель для данного теста — 0Т

**наилучший показатель для данного теста — 0